

## PRODUKTDATENBLATT

## Sikasil® IG-25 HM Plus

2-Komponentiger Silicon Isolierglas-Sekundärrandverbund-Dichtstoff für luft-/gasgefüllte Isolierglaseinheiten

## TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

| Eigenschaften                           | Sikasil® IG-25 HM Plus (A) | Sikasil® IG-25 HM Plus (B) |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Chemische Basis                         | 2-Komponenten Silicon      |                            |
| Farbe (CQP 001-1)                       | gemischt                   | Weiß, hellgrau             |
|   |                            | Schwarz, dunkelgrau        |
| Härtungsmechanismus                     | Polykondensation           |                            |
|   | Neutral                    |                            |
| Dichte                                  | gemischt                   | 1.4 kg/l                   |
|   |                            | 1.1 kg/l                   |
| Mischungsverhältnis                     | A:B nach Volumen           | 10:1                       |
|   | A:B nach Gewicht           | 13:1                       |
| Viskosität                              | 900 Pa·s                   | 500 Pa·s                   |
| Konsistenz                              | Paste                      |                            |
| Verarbeitungstemperatur                 | Umgebungstemperatur        |                            |
| Topfzeit (CQP 554-1)                    | 5 – 40 °C                  |                            |
| Klebfrei Zeit (CQP 019-3)               | 60 Minuten <sup>A</sup>    |                            |
| Härte Shore A                           | 120 Minuten <sup>A</sup>   |                            |
| Zugfestigkeit (CQP 036-1/ISO 527)       | 60                         |                            |
| 100 % Modul (CQP 036-1/ISO 37)          | 2.5 MPa                    |                            |
| Reißdehnung (CQP 036-1/ISO 37)          | 2.1 MPa                    |                            |
| Weiterreißwiderstand                    | 150 %                      |                            |
| Einsatztemperatur (CQP 509-1/CQP 513-1) | 3 N/mm                     |                            |
| Haltbarkeit                             | 15 Monate <sup>B</sup>     | 12 Monate <sup>B</sup>     |
|   |                            |                            |

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % r. F.<sup>B)</sup> Lagerung unter 25 °C**BESCHREIBUNG**

Sikasil® IG-25 HM Plus ist ein 2-komponentiger, neutralhärtender Isolierglas-Sekundärrandverbund-Dichtstoff mit strukturellen Eigenschaften. Mit seinem hohen Modul bei geringer Dehnung ist er speziell konzipiert für luft- und edelgasgefüllte Isolierglaseinheiten. Er entspricht der EOTA ETAG 002 und ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet.

**PRODUKTVORTEILE**

- Erfüllt die Anforderungen nach EN 1279-4, EOTA ETAG 002 und EN 15434
- Struktureller Silicondichtstoff nach ETAG 002 Teil 1 Ausgabe November 1999 (überarbeitet März 2012) verwendet als Europäisch Technische Bewertung, ETA-11/0391 ausgestellt vom OIB (Österreichisches Institut für Bauttechnik), Leistungserklärung 70119976, beglaubigt von notifizierter Zertifizierungsstelle 0757, Übereinstimmungszertifikat 0757-CPR-596-7110761-6-2, mit CE-Kennzeichnung
- Rechnerische Spannung bei dynamischem Zug:  $\sigma_{des} = 0.19$  MPa (ETA)
- Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit

**ANWENDUNGSBEREICH**

Sikasil® IG-25 HM Plus ist ideal geeignet als Sekundärrandverbund-Dichtstoff für luft- und edelgasgefüllte Isolierglaseinheiten in Structural Glazing Anwendungen. Das Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherstellen zu können, müssen Versuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

**PRODUKTDATENBLATT**

Sikasil® IG-25 HM Plus  
Version 04.01 (04 - 2022), de\_AT  
012703120259001100

## HÄRTUNGSMECHANISMUS

Die Aushärtung von Sikasil® IG-25 HM Plus beginnt sofort nach dem Mischen der zwei Komponenten.

Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt hauptsächlich von der Temperatur ab: Je höher die Temperatur, desto kürzer ist die Aushärtezeit. Erwärmung auf über +50°C kann zur Blasenbildung führen und ist deshalb nicht erlaubt. Die Mischeroffenzeit, Zeit in der das Produkt im Mischer verbleibt ohne gefördert zu werden, ist deutlich kürzer als die oben angegebene Topfzeit.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

### Oberflächenvorbehandlung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl und Staub sein. Die Oberflächenvorbereitung ist vom jeweiligen Untergrund abhängig und entscheidend für eine langanhaltende Haftung.

### Verarbeitung

Die optimale Temperatur für Untergrund und Dichtstoff liegt zwischen 15 °C und 25 °C.

Vor dem Auftragen von Sikasil® IG-25 HM Plus müssen beide Komponenten gleichmässig und blasenfrei im richtigen Mischungsverhältnis - mit einer max. Abweichung  $\pm 10\%$  - miteinander vermischt werden. Die meisten kommerziell verfügbaren Misch- und Dosieranlagen sind hierfür geeignet. Bei Fragen zu Mischanlagen und deren Einstellung kontaktieren Sie bitte die Abteilung System Engineering der Sika Industry.

Die B-Komponente ist feuchtigkeitsempfindlich und darf nur kurzfristig Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein.

Die Fugen müssen genau dimensioniert werden. Grundlage für die Berechnung der erforderlichen Fugengeometrie sind die technischen Eigenschaften des Klebstoffes und der angrenzenden Materialien, die Umgebungseinflüsse auf das Bauelement, dessen Konstruktion und Größe sowie externe Lasten.

### Glätten und Endbearbeiten

Das Abglätten muss innerhalb der halben Topfzeit des Klebstoffes erfolgen.

Bei Glätten von frisch appliziertem Sikasil® IG-25 HM Plus, sollte der Klebstoff an die Fugenflanken gepresst werden um eine gute Benetzung zu erreichen. Abglättmittel dürfen nicht verwendet werden.

## Entfernung

Nicht ausgehärtetes Sikasil® IG-25 HM Plus kann von Geräten und Werkzeugen mit Sika® Remover-208 entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Wiederverwendbare, üblicherweise metallische Statikmischer können mit Sika® Mixer Cleaner gereinigt werden.

Hände/Haut sollten sofort mit Sika® Cleaner-350H Handreinigungstücher oder einer geeigneten Handwaschpaste und Wasser gereinigt werden.

Kein Lösemittel auf der Haut verwenden.

## Überlackierbarkeit

Sikasil® IG-25 HM Plus kann nicht überlackiert werden.

## Anwendungsgrenzen

Von Sika vorgeschlagene Lösungen für Structural Glazing und Fensterverklebung sind normalerweise miteinander verträglich. Diese Lösungen beruhen auf Produkten der Sikasil® SG, IG, WS und WT Serie. Für spezielle Informationen bezüglich Verträglichkeit zwischen verschiedenen Sikasil® Produkten und anderen Sika Produkten kontaktieren Sie bitte die Technische Abteilung der Sika Industry.

Um negative Einflüsse auf Sikasil® IG-25 HM Plus ausschließen zu können, muss die Verträglichkeit zu Materialien wie Dichtungen, Verglasungsklotzen, Dichtstoffen etc. im direkten und indirekten Kontakt in Vorversuchen durch Sika untersucht werden.

Werden zwei oder mehrere reaktive Dichtstoffe in Kombination verwendet, muss der erste komplett aushärten, bevor der nächste appliziert werden kann.

Das oben aufgeführte Sika Prozess Material darf nur nach einer ausführlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Zulassung mit entsprechenden Projektangaben von Sika Industry in Structural Glazing Anwendungen oder zur Fensterverklebung verwendet werden.

## WEITERE INFORMATIONEN

Diese Informationen gelten nur als generelle Anleitung. Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage von der Technischen Abteilung der Sika Industry.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblätter
- Anwendungsrichtlinie  
Isolierglasabdichtung mit Sikasil® IG Dichtstoffen

## GEBINDE

Sikasil® IG-25 HM Plus (A)

|         |        |
|---------|--------|
| Hobbock | 26 kg  |
| Fass    | 260 kg |

Sikasil® IG-25 HM Plus (B)

|         |        |
|---------|--------|
| Hobbock | 20 kg  |
| Fass    | 180 kg |

## HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

## ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.