

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikaflex®-554

Adhésif d'assemblage à base de polymère à terminaison silane (STP) avec accélérateur en option

DONNÉES TYPIQUES DE PRODUIT (VOIR FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ POUR PLUS D'INFORMATION)

Base chimique		Polymère à terminaison silane
Couleur (CQP001-1)		Blanc, Noir
Mécanisme de mûrissement		Mûrissement à l'humidité
Densité à l'état mûri	selon la couleur	1,44 kg/L
Résistance à l'affaissement		Bonne
Température d'application	ambiante	5 °C – 40 °C
Temps de formation de peau (CQP019-1)		25 minutes ^A
Temps ouvert (CQP526-1)		20 minutes ^A
Vitesse de polymérisation (CQP049-1)		voir schéma 1
Retrait (CQP014-1)		2 %
Dureté Shore A (CQP023-1/ISO 48-4)		55
Résistance à la traction (CQP036-1/ISO 527)		3,5 MPa
Allongement à la rupture (CQP036-1 / ISO 527)		500 %
Résistance à la propagation des déchirures (CQP045-1 / ISO 34)		20 N/mm
Résistance au cisaillement (CQP046-1/ISO 4587)		2,5 MPa
Température de service (CQP509-1/CQP513-1)		-50 °C – 90 °C
Durée de conservation (CQP016-1)	unipack / cartouche	12 mois ^B
	Fût / seau	9 mois ^B

CQP = Corporate Quality Procedure
Procédure de qualité de l'entreprise

^{A)} +23 °C / 50 % h.r.

^{B)} Entreposage sous +25 °C

DESCRIPTION

Sikaflex®-554 est un adhésif d'assemblage mono-composant, flexible à base de polymère à terminaison silane (STP) spécialement conçu pour le collage de composants de grande taille en assemblage industriel. Il est compatible et offre une bonne adhérence à une grande variété de substrats après un prétraitement minimal.

L'adhérence du Sikaflex®-554 peut être accélérée avec les renforçateurs Sika et les systèmes PowerCure.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Bonne adhésion sur une grande variété de substrats, et ce sans apprêt
- Très bonne résistance aux intempéries
- Réponds à la norme DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3
- Certificatoin ISEGA pour une utilisation dans les zones de produits alimentaires.
- Le mûrissement peut être accéléré avec les renforçateurs Sika et Sika PowerCure.
- Sans solvant, isocyanate, phtalate et PVC
- Capable de supporter les contraintes dynamiques

DOMAINES D'APPLICATION

Le Sikaflex®-554 convient pour les joints qui seront soumis à des contraintes dynamiques. Substrats compatibles : métaux, aluminium, apprêts métalliques, enduits de peinture, tôle en acier, matériaux céramiques et certains plastiques. Il adhère à une grande variété de substrats après un prétraitement minimal. Consulter le fabricant et effectuer les essais sur les substrats originaux avant d'utiliser le Sikaflex®-554 sur des matériaux susceptible de se fissurer sous la contrainte. Le Sikaflex®-554 est destiné uniquement à l'usage par des utilisateurs professionnels compétents.

Des essais préalables dans des conditions et sur des substrats réels sont exigés pour confirmer l'adhérence et la compatibilité des matériaux.

MODE DE POLYMÉRISATION

nom durci par réaction avec l'humidité atmosphérique. À basse température, la teneur en eau de l'air est généralement plus faible et la réaction de mûrissement se déroule un peu plus lentement (voir diagramme 1).




Diagram 1: Vitesse de mûrissement du Sikaflex®-554

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Sikaflex®-554 est généralement résistant à l'eau douce, à l'eau de mer, aux acides dilués et aux solutions caustiques dilués ; il est temporairement résistant aux carburants, aux huiles minérales, aux graisses et huiles végétales et animales ; il n'est pas résistant aux acides organiques, à l'alcool glycolique, aux acides minéraux concentrés et aux solutions ou solvants caustiques.

MÉTHODE D'APPLICATION

Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de graisse, d'huile, de poussière et de contaminants. Le traitement de surface dépend de la nature spécifique des substrats et est important pour une adhérence de longue durée. Des suggestions de préparation de surface sont indiquées dans la version actuelle de la charte de prétraitement Sika appropriée. Tenir compte que ces suggestions sont basées sur des expériences précédentes et doivent toujours être confirmés à l'aide d'essais effectués sur les substrats originaux.

Application

Le Sikaflex®-554 peut être appliqué à une température se situant entre +5 °C et +40 °C, mais des changements dans la réactivité et les propriétés d'application doivent être pris en compte. La température du substrat et du produit optimale se situe entre +15 °C et +25 °C. Il faut prendre en compte que la viscosité du produit augmentera à basse température. Pour faciliter l'application, conditionner l'adhésif à température ambiante avant l'utilisation. Il est recommandé d'appliquer l'adhésif en un cordon de forme triangulaire, pour assurer une épaisseur uniforme de la ligne de collage (voir figure 1).




Figure 1 : Configuration du cordon recommandée

Le Sikaflex®-554 peut être appliqué avec un pistolet à piston manuel, pneumatique ou électrique ou avec un équipement de pompage. Le temps ouvert est sensiblement plus court lors de températures chaudes et humides. Les éléments doivent toujours être installés dans la durée de temps ouvert. Ne jamais coller des éléments si l'adhésif a développé une peau. Communiquer avec Sika Canada, pour obtenir des conseils à propos de la sélection et de l'installation d'un système de pompage approprié.

Façonnage et finition

Le façonnage et la finition doivent être effectués avant la formation de peau de l'adhésif. Il est recommandé d'utiliser le Sika® Tooling Agent N. D'autres agents de finition ou lubrifiants peuvent être testés pour leur compatibilité avant l'utilisation.

Dépose

Le Sikaflex®-554 non mûri peut être enlevé de l'outillage et du matériel d'application avec le Sika® Remover-208 ou un autre solvant approprié. Une fois durci, le matériau ne peut être retiré que de façon mécanique. Les mains et la peau exposées doivent être lavées immédiatement à l'aide de lingettes telles que Sika® Cleaner-350H ou un nettoyant industriel approprié et de l'eau.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif. Des conseils pour des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du département technique de Sika Canada.

Des exemplaires des publications suivantes sont disponibles sur demande :

- Fiches de données de sécurité
- Charte de prétraitement Sika® pour les polymères à terminaison silane (STP)
- Guide général : Adhérence et scellement avec les produits monocomposant Sikaflex®

INFORMATION SUR LE CONDITIONNEMENT

Unipack	600 mL
Cartouche	300 mL
Seau	23 L
Fût	195 L

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans ce document sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

INFORMATIONS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INFORMATIONS LEGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.