

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikasil® IG-25 HM Plus

Sigillante siliconico bicomponente di seconda barriera per vetrocamere isolanti riempite con aria o gas

PROPRIETÀ TIPICHE DEL PRODOTTO (PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALLA SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA)

Proprietà	Sikasil® IG-25 HM Plus (A)	Sikasil® IG-25 HM Plus (B)
Base chimica	Silicone bicomponente	
Colore (CQP001-1)	Bianco, grigio chiaro	Nero, grigio scuro
	miscelato	Nero, grigio S6
Meccanismo di indurimento	Policondensazione	
Tipologia di indurimento	Reticolazione neutra	
Densità (prima indurimento)	1.4 kg/l	1.1 kg/l
	miscelato	1.4 kg/l
Rapporto di miscelazione	A:B in volume	10:1
	A:B in peso	13:1
Viscosità (CQP029-6)	900 Pa·s	500 Pa·s
Consistenza	Pastosa	
Temperatura d'impiego	Temperatura ambiente	
Inizio della reticolazione (CQP554-1)	Tra 5 e 40 °C	
Tempo fuori polvere (CQP019-3)	60 minuti ^A	
Durezza shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	120 minuti ^A	
Durezza shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	60	
Resistenza a trazione (CQP036-1 / ISO 527)	2.5 MPa	
Modulo al 100% (CQP036-1 / ISO 37)	2.1 MPa	
Allungamento a rottura (CQP036-1 / ISO 527)	150 %	
Resistenza alla propagazione della frattura (CQP045-1 / ISO 34)	3 N/mm	
Temperatura di servizio (CQP513-1)	Tra -40 e 150 °C	
Durata di conservazione (CQP016-1)	15 mesi ^B	12 mesi ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % um. rel.^{B)} Stoccato sotto i 25 °C
DESCRIZIONE

Sikasil® IG-25 HM Plus è un silicone bicomponente di seconda barriera, a polimerizzazione neutra, con capacità strutturali, per la sigillatura di vetrocamere. Con il suo modulo elevato a breve allungamento, il prodotto è concepito per elementi isolanti di vetrocamere riempite con aria secca o gas nobili. Sikasil® IG-25 HM Plus soddisfa la Guida tecnica EOTA ETAG 002 e ha ottenuto la marcatura CE.

VANTAGGI

- Soddisfa i requisiti della EN 1279-4, della EOTA ETAG 002 e della EN 15434
- Sigillante siliconico strutturale secondo la ETAG 002, parte 1, ed. novembre 1999 (revisione di marzo 2012) utilizzato come documento di valutazione europea (EAD), ETA-11/0391 dell'ente di valutazione tecnica OIB (Österreichisches Institut für Bautechnik), Dichiarazione di prestazione n. 70119976 rilasciata dall'ente notificatore certificato 0757, Certificato di conformità 0757-CPR-596-7110761-6-2, marcatura CE
- Tensione calcolata sotto trazione dinamica: $\sigma_{es} = 0.19$ MPa (ETA)
- Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

CAMPO D'IMPIEGO

Sikasil® IG-25 HM Plus è indicato come sigillante di seconda barriera per vetrocamere riempite con aria o gas in applicazioni dedicate alla realizzazione di vetrate strutturali (structural glazing). Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di professionisti con la necessaria esperienza. Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali, eseguire prove preliminari con materiali originali alle condizioni di cantiere.

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikasil® IG-25 HM Plus
Version 04.01 (04 - 2022), it_CH
012703120259001100



MECCANISMO D'INDURIMENTO

Sikasil® IG-25 HM Plus inizia a vulcanizzare subito dopo la miscelazione dei due componenti.

La velocità di reazione dipende principalmente dalla temperatura: più la temperatura è elevata, tanto più breve è il tempo di indurimento.

Evitare di riscaldare il materiale sopra i 50 °C poiché potrebbero formarsi delle bolle.

Il tempo in cui il materiale può rimanere nel miscelatore senza effettuazione di spurghi o estrusione è significativamente più breve rispetto al tempo di utilizzo sopra indicato.

MESSA IN OPERA

Preparazione della superficie

La superficie di adesione deve essere pulita, asciutta, priva di oli, grassi e polvere. Il trattamento preliminare della superficie dipende dal supporto ed è fondamentale per garantire un'adesione durevole.

Applicazione

La temperatura ottimale per substrato e sigillante è compresa tra 15 °C e 25 °C.

Prima di mettere in opera Sikasil® IG-25 HM Plus miscelare i due componenti in modo omogeneo, evitando di includere bolle d'aria, secondo il rapporto indicato (scostamento massimo: ±10 %). La maggior parte degli impianti di miscelazione e dosaggio in commercio sono idonei allo scopo. Per consigli su come scegliere e impostare un adeguato sistema di miscelazione contattare il dipartimento System Engineering di Sika Industry.

Il componente B è sensibile all'umidità e va quindi esposto all'aria ambientale solo per periodi brevissimi.

I giunti devono essere dimensionati con precisione. Il calcolo della necessaria geometria dei giunti deve basarsi sulle caratteristiche tecniche dell'adesivo e dei materiali edilizi adiacenti, sulle sollecitazioni degli elementi e le relative dimensioni e strutture e sulle sollecitazioni esterne.

Lisciatura e finitura

Eeguire la lisciatura entro la metà del tempo di utilizzo dell'adesivo.

Durante la lisciatura di Sikasil® IG-25 HM Plus applicato di fresco, premere l'adesivo contro i bordi del giunto per ottenere una bagnatura adeguata.

Non utilizzare prodotti da lisciatura.

Rimozione

Sikasil® IG-25 HM Plus non indurito può essere rimosso da strumenti e attrezzature con Sika® Remover-208. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

I miscelatori statici riutilizzabili, in genere metallici, possono essere puliti con Sika® Mixer Cleaner.

Pulire immediatamente le mani e la pelle con Sika® PowerClean o con una pasta per mani appropriata e acqua.

Sulla pelle non utilizzare solventi.

Sovraverniciatura

Sikasil® IG-25 HM Plus non può essere sovraverniciato.

Limiti d'impiego

Le soluzioni raccomandate da Sika per vetrate strutturali e incollaggi di finestre sono generalmente compatibili tra loro. Si tratta segnatamente dei prodotti delle linee Sikasil® SG, IG, WS e WT. Per informazioni particolari riguardo alla compatibilità tra differenti prodotti Sikasil® ed altri prodotti Sika rivolgersi al dipartimento tecnico di Sika Industry.

Per escludere influssi negativi su Sikasil® IG-25 HM Plus, la compatibilità con materiali come guarnizioni, nastri, distanziatori, sigillanti ecc. a contatto diretto e indiretto deve essere valutata da Sika mediante prove preliminari.

In caso di utilizzo di due o più sigillanti reattivi differenti, attendere l'indurimento completo del primo prodotto prima di applicare il prodotto successivo.

I suddetti materiali di processo Sika possono essere utilizzati in applicazioni di vetratura strutturale o incollaggio di finestre solo dopo un esame particolareggiato e l'approvazione scritta dei relativi dettagli del progetto da parte di Sika Industry.

ALTRE INFORMAZIONI

Le suddette informazioni sono di carattere generale. Su richiesta, il dipartimento tecnico di Sika Industry sarà lieto di fornirvi una consulenza specifica all'oggetto.

I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:

- Schede dei dati di sicurezza
- Direttiva di messa in opera per la sigillatura di vetro isolante con sigillanti Sikasil® IG

CONFEZIONAMENTO

Sikasil® IG-25 HM Plus (A)

Fustino	26 kg
Fusto	260 kg

Sikasil® IG-25 HM Plus (B)

Fustino	20 kg
Fusto	180 kg

DATI DI BASE DEL PRODOTTO

Tutti i dati tecnici riportati nella presente scheda dati del prodotto si basano su prove di laboratorio. I dati di misurazione effettivi potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

Per indicazioni riguardanti il trasporto, la manipolazione, l'impiego, lo stoccaggio e lo smaltimento dei nostri prodotti, si raccomanda di consultare la relativa scheda dati di sicurezza, la quale riporta tutte le indicazioni essenziali sotto il profilo fisico, tossicologico, ecologico e della sicurezza.

DISCLAIMER

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati del prodotto, istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali per una messa in opera in condizioni normali, fermo restando che i prodotti siano stati adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederli.

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikasil® IG-25 HM Plus
Version 04.01 (04 - 2022), it_CH
012703120259001100

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

