

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-206 G+P

Imprimación pigmentada con base de solvente para varios sustratos

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)

Base química	Solución pigmentada de polisocianato base solvente
Color (CQP001-1)	Negro
Densidad sin curar	1,0 kg/L
Contenido de sólidos	36%
Temperatura de aplicación	+10°C a +40°C
Método de aplicación	Brocha, trapo
Rendimiento	50 a 150 ml / m2 dependiendo de la porosidad del sustrato
Tiempo de evaporación	Mínimo sobre 15°C: 10 min Mínimo abajo de 15°C: 30 min. Máximo: 24 h
Vida útil (CQP016-1)	9 meses

1 CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo

2 23 °C / 50 % H.r.

3 En aplicaciones específicas la temperatura y el tiempo de secado pueden ser diferentes.

DESCRIPCIÓN

Sika® Primer-206 G+P es un primer líquido negro que cura con la humedad. Diseñado para el tratamiento de las superficies a unir en el pegado directo de parabrisas y otros pegues estructurales, antes de la aplicación de los adhesivos de poliuretano de Sika.

También puede ser usado en sustratos tales como plástico, vidrio, lacas diversas, metales y otros materiales.

AREAS DE APLICACIÓN

Sika® Primer-206 G+P es usado para mejorar la adhesión del vidrio y la serigrafía cerámica de parabrisas que van a ser pegados.

Sika® Primer-206 G+P también puede ser usado en sustratos de partes de carrocerías y de elementos de construcción de fachadas y ventanería.

METODO DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de rastros de grasa, aceite y polvo. Limpiar la superficie a pegar con Sika®Aktivator y dejar secar.

Agitar la botella de Sika® Primer-206 G+P hasta que el balín se escuche libremente. Continuar agitando por otro minuto y aplicar una capa delgada con una brocha o paño. No aplicar a

temperaturas abajo de 10°C o arriba de 35°C.

Sika® Primer-206 G+P debe aplicarse una sola vez y se debe cuidar que esa aplicación deje un recubrimiento adecuado. Cerrar el recipiente herméticamente después de usarse.

Se recomienda que la aplicación de este producto se haga por usuarios experimentados y realizar pruebas con los sustratos para asegurar la adhesión y la compatibilidad de los materiales.

NOTA IMPORTANTE

Desear cualquier primer gelado o decantado.

INFORMACION ADICIONAL

Copias de las siguientes publicaciones están disponibles a solicitud:

- Hoja de seguridad del producto.
- Guía de preparación de superficies.

EMPAQUES

Botella	250 ml y 1.000 ml
---------	----------------------

DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos presentados en este documento están basados en ensayos de laboratorio. Los datos de medidas actuales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

INFORMACIÓN SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría relacionada con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad vigente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-206 G+P

Versión 02.01 (04 - 2022), es_CO

014761012060001000

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-206 G+P
Versión 02.01 (04 - 2022), es_CO
014761012060001000

