

SikaTack® Panel Primer

primer pro provětrávané fasády

technická data

chemická báze	pigmentovaný roztok pryskyřic v rozpouštědle	
barva	černá	
hustota (CQP ¹⁾ 006-3 / ISO 2811-1)	ca 1,0 kg / l	
bod vzplanutí (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C	
obsah sušiny	ca 32 %	
aplikační teplota	+5°C až +35°C	
způsob aplikace	štětec, filc nebo pěnový aplikátor	
vydatnost	ca 50 - 150 ml / m ² v závislosti na pórovitosti podkladu	
odvětrací čas ^{2/3)}	nad 15 °C pod 15 °C maximum	10 min 30 min 8 hodin
podmínky skladování	skladovat v dobře uzavřené nádobě, v suchu a chladu do 25°C	
skladovatelnost	9 měsíců	

¹⁾ CQP =Corporate Quality Procedures

Popis

SikaTack® Panel Primer je černý vlhkostí vytvrzující kapalný primer, speciálně formulovaný pro přípravu povrchu před aplikací lepidla SikaTack® Panel. SikaTack® Panel Primer je součástí systému pro lepení provětrávaných fasád. Díky SikaTack® Panel systému jsou fasádní panely neviditelně přilepeny ke konstrukci.

SikaTack® Panel Primer je vyráběn v souladu s normami systému kvality ISO 9001/14001 a v souladu s programem « Responsible Care ».

Oblast použití

SikaTack® Panel Primer se používá pro zlepšení adheze před aplikací lepidel na podkladech jako jsou hliník, dřevo, keramika, vláknitý cement a přírodní kámen. SikaTack® Panel Primer se může použít také na různé porézní podklady a některé kovy.

Tento výrobek je určen pro profesionální použití. Před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami.

Způsob aplikace

Ošetřovaná plocha musí být čistá, suchá a zbavená všech stop prachu a mastnot. Přílnavost na substrátech je možno zvýšit přípravou jako je broušení nebo čištění a aktivace. Před nanášením SikaTack® Panel Primeru je nutno neporézní povrchy ošetřit přípravkem Sika® Aktivátor 205 a ponechat dostatečně oschnout.

Před upotřebením protřepejte důkladně nádobu se SikaTack® Panel Primerem (ocelová kulička v nádobě musí být volná a slyšitelná). Následně pokračujte v protřepávání další minutu.

Nanášení se realizuje pomocí jemného čistého štětce, filcového nebo pěnového primer aplikátoru. Je nutno dbát na nanášení dostatečně sytého ale tenkého filmu pouze v jedné vrstvě. Ideální teplota při zpracování je v rozmezí +15°C až + 25°C .

Spotřeba a způsob použití závisí na typu podkladu a výrobním procesu.

Důležité upozornění

SikaTack® Panel Primer reaguje na vzdušnou vlhkost, proto je nutné jej pro zachování jeho vlastností uzavírat ihned po použití. Výrobek se doporučuje již nepoužívat cca jeden měsíc po prvním otevření, pokud se používá často, v případě občasného použití po dvou měsících. Přípravek, který vykazuje gelovitou nebo nesourodou konzistenci nelze dále použít a je nutno jej zlikvidovat. Přípravek nikdy neředte s ostatními materiály.

Další informace

Kopie následujících publikací jsou na vyžádání k dispozici

- bezpečnostní list produktu
- Sika tabulka předúprav

Balení

plechovka	1000 ml
-----------	---------

Další údaje

Další údaje o chemickém charakteru materiálu, toxikologii, ekologii, skladování, dopravě, likvidaci jsou obsaženy v bezpečnostním listu materiálu.

Měřené hodnoty

Všechna technická data v tomto technickém listu jsou stanovena na základě laboratorních testů. Aktuálně naměřené hodnoty se mohou odchylovat vzhledem k odlišným podmínkám měření mimo naši kontrolu.

Upozornění

naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobci a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezabývají kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naše oddělení Industry.



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland
Tel: +41 58 436 40 40
Fax: +41 58 436 45 30

Sika CZ s.r.o.
Bystrcká 1132 / 36
CZ - 624 00 Brno
Česká republika
tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38
SK - 831 07 Bratislava
Slovensko
tel: +421 2 4920 0406
fax: +421 2 4920 0444
e-mail: sika@sk.sika.com

