

## TUOTETIETOESITE

## SikaPower®-2900 Primer

## TARTUNTA-AINE SIKAPOWER®-2900 -MUOVINKORJAUSLIIMOILLE

## TYPILLINEN TUOTETIETO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Kemiallinen koostumus	Liutinpohjainen tartunta-aine
Väri (CQP001-1)	Väritön, kirkas
Levityslämpötila	5 – 40 °C
Tuotteen käyttäminen	aerosoli
Peittävyys	riippuen materiaalipinnan huokoisuudesta 20 ml/m <sup>2</sup>
Leimahdusaika	minimi 5 minuuttia <sup>A</sup> maksimi 2 tuntia <sup>A</sup>
Säilyvyys (CQP016-1)	36 kuukautta <sup>B</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

A) tietyissä käyttökohteissa lämpötila ja haihtumisaika voivat poiketa  
B) varastoituna alkuperäispakkauksessa, pystyasennossa, kuivassa tilassa ≤ 25 °C

## Kuvaus

SikaPower®-2900 Primer on liutinpohjainen väritön tartunta-aine lisäämään SikaPower®-2900 -muovinkorjausliimojen tarttumista eri muovilaatuihin.

Tuote on erityisesti kehitetty sumutettavaksi liimattaville muovipinnoille ennen SikaPower®-2900 -muovinkorjausliimojen levittämistä.

## TUOTTEEN EDUT

- Helposti sumuttamalla annosteltavissa
- Nopeasti kuivuva
- Parantaa liiman tartuntaa useilla eri muovipinnoilla

## KÄYTTÖKOHEET

SikaPower®-2900 Primer käytetään parantamaan liiman tartuntaa useilla erilaisilla muovipinnoilla.

Tiedustele valmistajan ohjeita ja suorita testit todellisilla materiaalipinnoilla ennen SikaPower®-2900 Primer käyttöä muovilaaduilla, joilla on taipumusta jännityssäröilyyn.

Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

## TUOTETIETOESITE

SikaPower®-2900 Primer  
Versio 01.01 (05 - 2020), fi\_FI  
014761050013001000

## TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

### Valmistus

Pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia, eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai muita epäpuhtauksia.

### Käyttökohde

Sumuta aerosolipakkauksesta primeriä ohut, peittävä kalvo muovipinnalle lyhyinä painaluksina välttäen aineen pisaroitumista/valu- mista.

Ihanteellinen käyttö- ja materiaalipintojen lämpötila-alue on välillä 15 °C - 25 °C.

SikaPower®-2900 Primer levitetään vain kertaalleen.

Mikäli primeroitua muovipintaa ei liimata tuotteelle ilmoitetun maksimi avoajan (leimahdusaika) sisällä, tulee primerointi -käsitte- ly suorittaa kertaalleen uudestaan ennen lii- mausta.

Menekki ja annostelutapa riippuvat materiaa- lipinnan luonteesta.

## TÄRKEÄ HUOMIO

SikaPower®-2900 Primer sisältää liuotainainet- ta, millä voi olla samentava vaikutus tuoreisiin maalipintoihin. Varmistu tuotteen soveltu- vuudesta etukäteen suoritettavalla testillä. Vältä levittämästä tuotetta huokoisille materi- aalipinnoille sillä niissä tuotteen kuivuminen ei välttämättä tapahdu täydellisesti, aiheut- taen mahdollisia muutoksia liimaliitoksen toi- mintaan. Suojaa liitosta ympäröivät alueet tarvittaessa suojateipillä. Tuote ei sovellu käy- tettäväksi viimeistelyaineena tai puhdistusai- neeksi.

## LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tar- kempia tietoja sekä projektikohtaista neuvon- taan on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn tek- nisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvallisuustiedotteet
- Puskuri- ja muoviosien korjausohje sekä Si- kaPower-2900 muoviosien korjausmenetel- mä -esite

## PAKKAUSTIEDOT

Aerosoli	200 ml
----------	--------

## TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tie- dot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelli- set mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

## KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetus- ta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologi- sista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

## HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liit- tyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lop- pukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa pe- rustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö ta- pahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositus- ten mukaisesti. Käytännössä erot materiaa- leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoi- tukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeu- det on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toi- mituksissa noudatetaan voimassaolevia ylei- siä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim- pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie- toesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäes- sä.

## TUOTETIETOESITE

SikaPower®-2900 Primer  
Versio 01.01 (05 - 2020), fi\_FI  
014761050013001000

Oy Sika Finland Ab  
TM Industry  
PL 49, Koskelontie 23 C  
02921 Espoo  
Puh. 09-511 431  
www.sika.fi

