

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

# Sikaflex®-263

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΚΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

**ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)**

Χημική βάση	Πολυουρεθάνη 1-συστατικού	
Χρώμα (CQP001-1)	Black	
Μηχανισμός ωρίμανσης	Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία	
Πυκνότητα (μη ώρμο)	1,3 kg/l	
Ιδιότητες αντίστασης σε κρέμαση (CQP061-1)	Πολύ καλές	
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 – 40 °C	
Χρόνος δημιουργίας επιδερμίδας (CQP019-1)	45 λεπτά <sup>A</sup>	
Χρόνος ενέργειας (CQP526-1)	30 λεπτά <sup>A</sup>	
Ταχύτητα ωρίμανσης (CQP049-1)	(ανατρέξτε στο διάγραμμα)	
Συρρίκνωση (CQP014-1)	2 %	
Σκληρότητα Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	60	
Εφελκυστική αντοχή (CQP036-1 / ISO 527)	7 MPa	
Επιμήκυνση θραύσης (CQP036-1 / ISO 37)	500 %	
Αντίσταση μετάδοσης σκισίματος (CQP045-1 / ISO 34)	15 N/mm	
Αντοχή σε διατμητικό εφελκυσμό (CQP046-1 / ISO 4587)	4,5 MPa	
Θερμοκρασία λειτουργίας (CQP509-1 / CQP513-1)	-40 – 90 °C	
Διάρκεια ζωής (CQP016-1)	φύσιγγα / σωληνάριο βαρέλι / δοχείο	9 μήνες <sup>B</sup> 6 μήνες <sup>B</sup>

CQP = Εταιρική Διαδικασία Ποιότητας

<sup>A</sup>) 23 °C / 50 % Σ.Υ.

<sup>B</sup>) αποθήκευση κάτω από τους 25 °C

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Sikaflex®-263 είναι 1-συστατικό ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό αρμών για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης παρμπρίζ σε εμπορικά οχήματα. Η εξαιρετική του αντοχή σε καιρικές επιδράσεις το καθιστά ιδανικό για χρήση σε αρμούς σε εξωτερικές επιφάνειες.

Το Sikaflex®-263 είναι συμβατό με τη διαδικασία συγκόλλησης "black-primerless" της Sika.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Κατάλληλο για συγκόλληση και σφράγιση
- Καλή αντοχή σε καιρικές επιδράσεις
- Δεν κρεμάει και δεν ολισθαίνει
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εφαρμοσμότητας και φινιρίσματος
- Κοντό κορδόνι αποκοπής

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Sikaflex®-263 έχει σχεδιαστεί για άμεση συγκόλληση κρυστάλλων και γενικές εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης στον τομέα των μεταφορών. Χάρις στις καλές ιδιότητες φινιρίσματος που διαθέτει και την αυξημένη αντοχή του σε καιρικές επιδράσεις, μπορεί να εφαρμοστεί σε εξωτερικούς αρμούς.

Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή και διεξάγετε δοκιμές στα πραγματικά υποστρώματα πριν τη χρήση του Sikaflex®-263 σε υλικά που εμφανίζουν τάση ρηγμάτωσης.

Το Sikaflex®-263 προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες εφαρμοστές. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα υπό πραγματικές συνθήκες και με τα πραγματικά υποστρώματα ώστε να επιβεβαιώνεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του υλικού.

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikaflex®-263

Έκδοση: 02.01 (04 - 2022), el\_GR  
012001212630001000

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το Sikaflex®-263 ωριμάζει μέσω αντίδρασης με την ατμοσφαιρική υγρασία. Σε χαμηλές θερμοκρασίες η ατμοσφαιρική υγρασία είναι γενικώς χαμηλότερη και η αντίδραση ωρίμανσης εξελίσσεται με αργότερο ρυθμό (ανατρέξτε στο διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1: Ταχύτητα ωρίμανσης Sikaflex®-263

## ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Το Sikaflex®-263 είναι γενικά ανθεκτικό σε φρέσκο νερό, θαλασσινό νερό, αραιωμένα οξέα και καυστικά διαλύματα. Είναι προσωρινά ανθεκτικό σε καύσιμα, ορυκτά έλαια, φυτικά και ζωικά λίπη. Δεν είναι ανθεκτικό σε οργανικά οξέα, γλυκολική αλκοόλη, συμπυκνωμένα ανόργανα οξέα και καυστικά διαλύματα ή διαλύτες.

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από γράσο, λάδια και σκόνη.

Η προετοιμασία της επιφάνειας εξαρτάται από την ειδική φύση των υποστρωμάτων και είναι κρίσιμη για μακροπρόθεσμα ανθεκτική πρόσφυση. Οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία των υποστρωμάτων είναι διαθέσιμες στην πλέον πρόσφατη έκδοση του αντίστοιχου πίνακα ασταριών Sika®. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι αυτές οι προτάσεις βασίζονται στην εμπειρία της Sika και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με δοκιμές στα πραγματικά υποστρώματα εφαρμογής.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Sikaflex®-263 μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C και 40 °C (περιβάλλοντος και προϊόντος), αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο χρόνο αντίδρασης και στις ιδιότητες εφαρμογής. Η βέλτιστη θερμοκρασία υποστρώματος και συγκολλητικού κυμαίνεται μεταξύ 15 °C και 25 °C.

Λάβετε υπόψη πως το ιεώδες του υλικού αυξάνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για ευκολία εφαρμογής, αποθήκευτε το συγκολλητικό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη χρήση του. Για να διασφαλίσετε ομοιόμορφο πάχος συγκολλητικής στρώσης, συνιστάται να εφαρμόζετε το συγκολλητικό με τη μορφή τριγωνικού κορδονιού (δείτε την εικόνα 1).

Εικόνα 1: Συνιστώμενη διάταξη κορδονιού

Εικόνα 1: Συνιστώμενη διάταξη κορδονιού