

## SCHEDA DATI PRODOTTO

## Sikafloor® Marine Litosilo X

PAVIMENTO FLOTTANTE PER PONTI INTERNI ADATTO PER DIVISIONI A60 E SOLUZIONI ACUSTICHE

## DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base chimica		Malta cementizia polimero-modificata
Color		Grigio
Meccanismo di indurimento		Idraulico
Densità	mescolato	1.5 kg/l
	indurito	1.3 kg/l
Rapporto di miscelazione	per sacco da 20 kg	4 – 4.6 litri
Substrate temperature		5 – 35 °C
Application thickness	livellamento	6 – 100 mm
	pavimento flottante	25 – 100 mm
Coverage	per sacco da 20 kg cpon spessore pari a 1 mm	13 m <sup>2</sup>
Tempo di lavorabilità (CQP599-9)		20 minuti <sup>A</sup>
Calpestabile dopo (CQP600-3)	a seconda dell' umidità e della ventilazione	3 ore <sup>A</sup>
Resistenza a compressione (CQP599-2)	dopo 24 ore	35 MPa <sup>B</sup> 25 MPa <sup>B</sup>
Resistenza a flessione (CQP599-1)		6 MPa <sup>B</sup>
Modulus of elasticity in compression (CQP599-6 / EN 13412)		13 GPa <sup>B</sup>
Linear shrinkage (CQP599-5)		0.016 % <sup>B</sup>
Durata di conservazione (CQP600-1)		12 mesi <sup>C</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % u.r.<sup>B)</sup> dopo 28 giorni<sup>C)</sup> conservato in un luogo fresco e asciutto al di sotto di 25 °C

## DESCRIZIONE

Sikafloor® Marine Litosilo X è una malta livellante monocomponente ad alta resistenza di peso medio a base di cemento polimerico modificato con eccellente resistenza al calore.


Sikafloor® Marine Litosilo X è testato secondo il sistema FTP Code e approvato secondo le direttive IMO Marine Equipment.

## VANTAGGI

- Approvato come divisione di classe A-60 con Isover e Rockwool
- Rapido setting
- Senza cloruro di magnesio
- Non combustibile
- Può essere pompato (è necessario considerare il setting rapido)
- Monocomponente, pronto per essere miscelato

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Sikafloor® Marine Litosilo X viene applicato sui ponti interni, come copertura del ponte principale o come pavimento flottante con lo scopo di ridurre il rumore prima dell'applicazione di materiale di finitura del ponte come: tappeti, piastrelle, parquet, gomma e vinile. Esistono varie combinazioni con Sikafloor® Marine Litosilo X per ottenere una divisione A60 e combinate con isolamento e un sistema viscoelastico Sika può essere utilizzato per smorzare il rumore causato dalla struttura. Questo prodotto è adatto solo per utenti professionisti esperti. Devono essere eseguiti test con substrati e condizioni reali per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali.



## MECCANISMO DI INDURIMENTO

Sikafloor® Marine Litosilo X indurisce mediante polimerizzazione idraulica.

## METODO DI APPLICAZIONE

### Preparazione della superficie

Per applicazioni di livellamento, la superficie deve essere pulita, priva di qualsiasi traccia di polvere, grasso, oli e altre sostanze che potrebbero compromettere l'adesione. La ruggine deve essere rimossa con una spazzola d'acciaio o altri mezzi appropriati, seguita da una pulizia a vuoto.

La superficie deve essere primerizzata con Sikafloor® Marine Primer C usando un rullo a pelo lungo. Dopo l'essiccazione di Sikafloor® Marine Primer C, è possibile applicare Sikafloor® Marine Litosilo X. Per le applicazioni di Sikafloor® Marine Litosilo X su ponti rivestiti con primer a base di zinco o alluminio, richiedono un'altra mano di giunzione di SikaCor® ZP Primer adatta prima della fase di preparazione con Sikafloor® Marine.

Per i pavimenti flottanti, la lana minerale deve essere solida (non danneggiata), pulita, asciutta da grasso, oli e altre sostanze.

È d'obbligo ricorrere a rinforzi come reti metalliche o simili per l'intera area e rinforzi extra (ad es. piastre in acciaio) dove è previsto un carico sempre maggiore, ad esempio in entrambi i lati delle aree delle porte, delle scale, ecc.

Ulteriori dettagli per pavimenti flottanti consultare il Manuale applicativo di Sikafloor® Marine Litosilo X e le sue combinazioni approvate.

Si consideri che le precedenti applicazioni di rivestimenti in vinile e moquette, richiedono che sia applicata una malta autolivellante sottile come Sikafloor® Marine 100 per ottenere un pavimento uniforme. Per le aree umide la superficie deve essere trattata con una membrana resistente all'acqua (ad es. Sikafloor® Marine Elastic).

### Processo di miscelazione

Un sacco di Sikafloor® Marine Litosilo X viene miscelato con 4 - 4.6 litri di acqua potabile fredda. Il tempo di miscelazione con una perforatrice e palette di miscelazione opportune è di circa 5 minuti (non superiore a 400 rpm). Assicurarsi che la polvere sia completamente miscelata (comprese le parti inferiori e laterali del secchio).

Per maggiori quantità, può essere miscelato con una betoniera. In ogni caso, assicurarsi che si ottenga una malta omogenea prima dell'applicazione.

## Applicazione

Applicare la malta con una spatola in acciaio o un bordo dritto.

Sikafloor® Marine Litosilo X deve essere applicato entro 30 minuti dalla miscelazione. A temperature superiori a 30°C, il tempo sarà ridotto a 10 minuti o meno.

Per consigli sulla scelta e l'installazione di un sistema di pompaggio adatto, contattare il Dipartimento di Ingegneria di Sika Industry.

## Indurimento

Dopo l'applicazione, le aree finite devono essere protette dal calore diretto (ad es. taglio o saldatura dal basso), luce solare e tiraggio durante il processo di indurimento per almeno 12 ore.

Prima di ricoprire Sikafloor® Marine Litosilo X con materiali densi come rivestimenti vinilici, epossidici o poliuretanic, ecc., assicurarsi che il livello di umidità residuo sia inferiore al 4%.

Procedura di prova per determinare la secchezza (secondo ASTM D 4263): mettere una pellicola di plastica in PE 1 m x 1 m sulla superficie del pavimento di malta applicata, fissare il perimetro e lasciare per un giorno. L'indurimento è completo se non vi è condensa d'acqua sulla lamina o una differenza di colore visibile tra superficie coperta e scoperta.

## Rimozione

Il materiale in eccesso può essere rimosso al meglio prima di polimerizzare con una spatola o acqua.

Sikafloor® Marine Litosilo X fresco può essere rimosso da strumenti e attrezzature con acqua. Una volta indurito, il materiale può essere rimosso solo meccanicamente.

Le mani e la pelle esposte devono essere lavate immediatamente con acqua. Utilizzare una crema per le mani adatta per la protezione della pelle.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono fornite solo a titolo di orientamento generale. I consigli su applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta presso l'Ufficio Tecnico di Sika Industry.

Copie delle seguenti pubblicazioni sono disponibili su richiesta:

- Scheda dati di sicurezza
- Manuale di applicazione Sikafloor® Marine Litosilo X

## INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Sacco	20 kg
-------	-------

## VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione sulla sicurezza.

## DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.