

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Sikagard®-6470 S

Spuitbare snel uithardende anti-steenslag coating in een spuitbus

## TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

Chemische basis	Rubber oplossing
Kleur (CQP001-1)	Grijs, zwart
Uithardingsmechanisme	Luchtdrogend
Soortelijke massa	0,8 kg/liter
Vaste stof gehalte (CQP002-1)	25 %
Verwerkingstemperatuur	15 – 25 °C
Film dikte	nat 350 µm droog 80 µm
Huidvormingstijd (CQP019-1)	10 minuten <sup>A</sup>
Temperatuurbestendigheid	-25 – 80 °C
Houdbaarheid	24 maanden <sup>B</sup>

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % r. l.

<sup>B)</sup> Opslag tussen 5 °C en 25 °C

**BESCHRIJVING**

SikaGard®-6470 S is een snel drogende op rubber gebaseerde beschermende coating in een spuitbus met uitstekende roestwerende en geluiddempende eigenschappen. Het is geschikt voor effectieve bescherming van steenslag tegen de carrosserie en overtuigd met een uitstekend eindresultaat. Dankzij de geavanceerde toepassingseigenschappen, kunnen originele texturen gemakkelijk worden gereproduceerd.

Sikagard®-6470 S laat zich uitmunten in zijn klasse door zijn overschilderbaarheid, vooral bij watergedragen verfsystemen. Na droging ontstaat een taaie, goed hechtende film die metalen beschermt tegen inslag en corrosie.

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Schud- en spuitapparatuur onafhankelijk van elkaar
- Makkelijke reproductie van originele texturen zonder wegzakken of druipen
- Verbeterde slijtvastheid, bestand tegen inslag en wegzout
- Hecht uitstekend op een breed scala aan ondergronden
- Uitstekende (geluid)dempende eigenschappen
- Blijvend flexibel indien droog
- Gedraagt zich zeer goed bij lage temperaturen
- Zeer sneldrogend
- Snel overschilderbaar

**TOEPASSINGSGBIEDEN**

SikaGard®-6470 S wordt toegepast als anti-corrosie coating voor reparatie en bescherming van kwetsbare, gecoate auto-onderdelen, zoals deurstijlen, wielkasten, voor en achter delen, e.d. Het kan ook als geluiddempend product worden toegepast voor bijvoorbeeld in wielkasten, e.d. SikaGard®-6470 S heeft goede hechting op verscheidene coatings, metaalprimers, metalen en PVC, zonder voorbehandeling.

Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Voer vooraf altijd tests uit met gangbare ondergronden en onder plaatselijke omstandigheden om compatibiliteit en hechting van het materiaal te waarborgen.

## CHEMISCHE BESTENDIGHEID

SikaGard®-6470 S is bestand tegen water, zeewater, zoutnevel, olie, zuren en basen. De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt.

## VERWERKINGSMETHODE

### Ondergrondvoorbehandeling

Oppervlakken dienen schoon, droog, roest-, stof- en vetvrij te zijn. Blanke metalen dienen voorbehandeld te zijn om de corrosiebestendigheid te verbeteren (zoals bij blank staal, etc.)

### Toepassing

Schud het blik ca. 40 maal voor gebruik. Bedek aangrenzende oppervlakken voordat met spuiten wordt begonnen. Houd de bus recht op, spuit onder kamertemperatuur op een afstand van ongeveer 25 cm en wel in een rasterbeweging om een continue coatinglaag te krijgen. Het product laat zich nevelvrij spuiten, trekt geen draden en druipt niet.

Behandel de ondergronden met

SikaGard®-6470 S tot de gewenste laagdikte is bereikt. Indien dikkere lagen gewenst zijn, laat dan tussen de verschillende lagen in drogen. Spuit niet op remonderdelen, motor of uitlaatsysteem.

Keer de bus om na gebruik en spuit in korte stoten om de spuitmond schoon te maken.

## Verwijderen

Niet-uitgeharde SikaGard®-6470 S kan van gereedschappen en apparatuur worden verwijderd met Sika® Remover-208 of een ander geschikt oplosmiddel. Zodra het materiaal is uitgehard, kan het alleen mechanisch worden verwijderd.

Handen en onbedekte huid onmiddellijk schoonmaken met Sika® Cleaner-350H tissues en water.

Gebruik geen oplosmiddelen op de huid.

## Overschilderen

SikaGard®-6470 S kan worden overschilderd na ca. 20 minuten met bijna alle gebruikelijke coatingsystemen (inclusief op waterbasis). De wachttijd kan verkort worden door de droging te versnellen tot max. 40 °C.

Door de grote verscheidenheid aan coatingsystemen zijn hechtings- en compatibiliteitstesten noodzakelijk.

## AANVULLENDE INFORMATIE

Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen

## VERPAKKINGSGEGEVENS

Spuitbus	500 ml
----------	--------

## BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSGEGEVENS

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikagard®-6470 S  
Version 02.01 (09 - 2020), nl\_NL  
014013024703001100

## Sika Nederland B.V.

Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Tel. +31 (0) 30-241 01 20  
Fax +31 (0) 30-241 44 82

