

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## SikaForce®-710 L100

Dwuskładnikowy klej o długim czasie otwartym, do klejenia paneli

## TYPOWE DANE PRODUKTU (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Właściwości	Komponent A SikaForce®-710 L100	Komponent B SikaForce®-010
<b>BAZA CHEMICZNA</b>	Poliiole	Pochodne izocyjanianów
<b>Kolor (CQP001-1)</b>	Beżowy	Brązowy
	zmieszany	Beżowy
<b>Mechanizm utwardzania</b>	Poliaddycja	
<b>Gęstość (nieutwardzony)</b>	1.64 g/cm <sup>3</sup>	1.23 g/cm <sup>3</sup>
	zmieszany (kalkulowana)	1.56 g/cm <sup>3</sup>
<b>Zawartość składników stałych</b>	100 %	100 %
<b>Proporcja mieszania</b>	objętościowo 100 : 25	
	wagowo 100 : 19	
<b>Lepkość (CQP029-4)</b>	Reometr, PP25, szybkość ścinania 10 s <sup>-1</sup> , d=1 mm	300 mPa·s <sup>A</sup>
	zmieszany	10 000 mPa·s <sup>A</sup>
<b>Temperatura aplikacji</b>	15 – 30 °C	
<b>Czas przydatności (CQP536-3)</b>	(po zmieszaniu)	100 minut <sup>A</sup>
<b>Open time (CQP526-3)</b>	(czas otwarty)	135 minut <sup>A</sup>
<b>Press time (CQP590-4)</b>	(czas prasowania, do osiągnięcia 1 MPa)	210 minut <sup>A</sup>
<b>Twardość Shore'a D (CQP023-1 / ISO 48-4)</b>	72 <sup>B</sup>	
<b>Wytrzymałość na rozciąganie (CQP543-1 / ISO 527)</b>	14 MPa <sup>B</sup>	
<b>Wydłużenie przy zerwaniu (CQP543-1 / ISO 527)</b>	25 % <sup>B</sup>	
<b>Tensile lap-shear strength (CQP546-1 / ISO 4587)</b>	(wytrzymałość na ścinanie)	9 MPa <sup>B</sup>
<b>Gross calorific potential (EN ISO 1716)</b>	(potencjał kaloryczny brutto)	14.5 MJ/kg
<b>Okres składowania</b>	12 miesięcy	9 miesięcy

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % w.w.<sup>B)</sup> 12 tygodni w 23 °C / 50 % w.w.**OPIS**

SikaForce®-710 L100 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym o długim czasie otwartym, do klejenia płyt warstwowych i podobnych konstrukcji z różnych materiałów. SikaForce®-710 L100 jest testowany zgodnie z systemem FTP Code i zatwierdzony zgodnie z dyrektywami IMO dotyczącymi wyposażenia morskiego.


**ZALETY PRODUKTU**

- Długi czas otwarty
- Utwardzanie w temperaturze pokojowej
- Zgodność z IMO
- Wolny od rozpuszczalników

**ZAKRES STOSOWANIA**

SikaForce®-710 L100 służy przede wszystkim do łączenia metali, płyt włóknocementowych, drewna i laminatów wzmocnionych włóknem szklanym ze styropianem ekstrudowanym, pianką poliuretanową i wełną mineralną w produkcji elementów warstwowych i innych konstrukcji.

Ten produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników. Należy przeprowadzić testy dla rzeczywistych podłoży i warunków, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów.



## MECHANIZM UTWARDZANIA

Utwardzanie SikaForce®-710 L100 odbywa się w wyniku reakcji chemicznej dwóch składników. Wyższe temperatury przyspieszają proces utwardzania, a niższe spowalniają.

## ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

W przypadku narażenia chemicznego lub termicznego, należy przeprowadzić badania związane z wymaganiami konkretnego projektu.

## METODA APLIKACJI

### Product preparation

Komponent A musi być dokładnie wymieszany przed użyciem.

### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu, oleju, kurzu i zanieczyszczeń. Po procesie czyszczenia może być wymagane dodatkowe fizyczne lub chemiczne przygotowanie powierzchni, w zależności od powierzchni i rodzaju materiału. Rodzaj dodatkowego przygotowania powierzchni należy określić za pomocą testów.

### Aplikacja

Zazwyczaj nakłada się warstwę o gramaturze od 150 do 350 g/m<sup>2</sup>, w zależności od łączonych podłoży. Ilość kleju dla danej kombinacji podłoża i okładzin należy określić za pomocą testów.

Procedura ręcznego nakładania jest następująca: Upewnić się, że składnik A jest dokładnie wymieszany, bez osadu lub rozwarstwienia, uważając, aby nie mieszać zbyt energicznie, ponieważ może to spowodować wprowadzenie powietrza do produktu. Dodać składnik B w określonych proporcjach i dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednorodną mieszaninę. Nakładać przed osiągnięciem połowy czasu przydatności i łączyć elementy przed upływem czasu otwartego. Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku zmieszania w większych ilościach reakcja egzotermiczna może znacznie skrócić przydatność i czas otwarty.

W przypadku aplikacji zautomatyzowanych należy skontaktować się z Działem Technicznym Sika Industry.

## Nacisk

Aby uzyskać pozbawiony pustych przestrzeni kontakt między podłożami a klejem, konieczne jest odpowiednie dociśnięcie kleju. Konkretna wartość ciśnienia zależy jednak od materiału rdzenia i musi być określona w testach. Ciśnienie musi być zawsze poniżej maksymalnej wytrzymałości rdzenia na ściskanie. Po rozpoczęciu procesu prasowania nie zwalniać nacisku, dopóki nie upłynie czas prasowania.

## Usuwanie

Nieutwardzony SikaForce®-710 L100 można usunąć z narzędzi i sprzętu za pomocą SikaForce®-096 Cleaner. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Ręce i odsłoniętą skórę należy natychmiast umyć chusteczkami do rąk, takimi jak Sika® Cleaner-350H lub odpowiednim przemysłowym środkiem do mycia rąk i wodą. Nie stosować rozpuszczalników na skórę.

## WARUNKI SKŁADOWANIA

SikaForce®-710 L100 musi być przechowywany w suchym miejscu w temperaturze od 10 °C do 30 °C. Nie należy go wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub mrozu. Po otwarciu opakowania zawartość należy chronić przed wilgocią. Minimalna temperatura podczas transportu to -20 °C przez max. 7 dni.

## DODATKOWE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny. Porady dotyczące konkretnych aplikacji są dostępne na życzenie w Dziale Technicznym Sika Industry. Kopie następujących publikacji są dostępne na życzenie:

- Karty Charakterystyki

## PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej dostępnej na żądanie.

## NOTA PRAWNA

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne pisemne lub ustne porady lub zalecenia lub inne wskazówki dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są udzielane w dobrej wierze przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia firmy Sika-Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych w normalnych warunkach zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Informacje te dotyczą wyłącznie aplikacji i produktów wyraźnie wymienionych w niniejszym dokumencie i są oparte na testach laboratoryjnych, które nie zastępują testów praktycznych. W przypadku zmian parametrów aplikacji, takich jak przykładowo, ale nie wyłącznie, zmiany podłoża itp., lub w przypadku różnych zastosowań, przed użyciem produktów firmy Sika należy skontaktować się z Działem Technicznym firmy Sika. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie zwalniają użytkowników produktów Sika przed ich testowaniem pod kątem zamierzonego zastosowania i przeznaczenia produktów Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika-Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaForce®-710 L100  
Wersja 07.01 (03 - 2023), pl\_PL  
012104577100001030

Sika Poland Sp. z o.o.  
ul. Karczunowska 89  
02-871 Warszawa  
tel: 22 27 28 700  
mail: [sika.poland@pl.sika.com](mailto:sika.poland@pl.sika.com)  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
BDO 000015415

