

## PRODUKTDATABLAD

# Sika® Primer-206 G+P

PIGMENTERAD, LÖSNINGSMEDELSBASERAD PRIMER FÖR DIVERSE UNDERLAG

**TYPISKA PRODUKTDATA (MER INFORMATION, SE SÄKERHETSDATABLAD)**

<b>Kemisk bas</b>	Lösningsmedelsbaserad polyuretanlösning	
<b>Färg (CQP001-1)</b>	Svart	
<b>Torrhalt</b>	36 %	
<b>Appliceringstemperatur</b>	5 – 40 °C	
<b>Appliceringsmetod</b>	Pensel, filt- eller svamppåstrykare	
<b>Förbrukning</b>	beroende på underlagets porositet	50 ml/m <sup>2</sup>
<b>Avluftningstid</b>	≥ 15 °C	10 minuter <sup>A</sup>
	< 15 °C	30 minuter <sup>A</sup>
	maximalt	24 timmar <sup>A</sup>
<b>Lagringstid</b>	9 månader <sup>B</sup>	

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> Vid specifika applikationer kan temperatur och torktid vara annorlunda.

<sup>B)</sup> Förvaras i tillsluten förpackning i upprätt position på en torr plats vid ≤ 25 °C

**BESKRIVNING**

Sika® Primer-206 G+P är en lösningsmedelsbaserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.

Sika® Primer-206 G+P är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

**PRODUKTFÖRDELAR**

- Förbättrad vidhäftning på olika underlag
- Enkel att använda

**APPLIKATIONSOMRÅDEN**

Sika® Primer-206 G+P används till att förbättra vidhäftningen vid limningsarbeten på ytor som floatglas, keramiskt belagt glas, grundlack, lacker och vissa plaster och metaller.

Sök tillverkarens råd och utför tester på ursprungliga underlag innan användning av Sika® Primer-206 G+P på material som är känsliga för spänningssprickbildning.

Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompatibilitet mellan materialen.

## APPLICERINGSMETOD

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och kontamineringar. Vidhäftningen kan även förbättras genom att kombinera processen med annan förbehandling som slipning och rengöring. Förbehandla limytorna med en fuktad duk med Sika® Aktivator-100, torka sedan av med en torr duk och låt torka.

## Applicering

Skaka burken med Sika® Primer-206 G+P noggrant tills blandningskulan hörs röra sig fritt. Fortsätt att skaka burken i ytterligare någon minut. Applicera sedan ett tunt men heltäckande skikt med en pensel, filt- eller svamppåstrykare.

Den ideala appliceringstemperaturen är mellan 15 °C och 25 °C.

Sika® Primer-206 G+P ska endast appliceras en gång och var extra noga att denna enda strykning täcker ytan fullständigt. Åtgången och appliceringsmetoden är beroende på underlagens specifika karaktär. Återförslut förpackningen snarast efter användning.

## VIKTIGT

Om Sika® Primer-206 G+P används under 5 °C är provning vid de svåraste förekommande förhållandena obligatoriskt.

Sika® Primer-206 G+P är ett fuktreagerande system. För att bibehålla produktkvalitén är det viktigt att återförsluta behållaren med innerlocket omedelbart efter användning. När förbehandlingsprocessen är avslutad skall det yttre locket skruvas på.

Kassera produkten ca en månad efter första öppning om produkten används ofta eller efter två månader vid mer sällan användning. 100 ml förpackningar och mindre storlekar skall kasseras efter 2 veckor efter öppnande. 30 ml förpackningar är till för engångsbruk.

Kassera primer som är geléaktig, har separerat eller har markant högre viskositet. Späd aldrig ut denna produkt med någon form av annat ämne.

Om den används på transparenta eller genomskinliga substrat som floatglas, plast etc. är ett lämpligt UV-skydd obligatoriskt.

## VIDARE INFORMATION

Informationen i detta dokument erbjuds endast för allmän vägledning. Rådgivning om specifika tillämpningar är tillgänglig på begäran från Sika Industris tekniska avdelning.

Arbetsinstruktioner utfärdade för en bestämd applikation kan ytterligare specificera de tekniska data i detta produktdatablad.

Kopior av följande publikationer är tillgängliga på begäran:

- Säkerhetsdatablad

## FÖRPACKNINGSPÅSÄTTNING

Burk	30 ml
	100 ml
	250 ml
	1000 ml

## GRUND FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska värden som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

## HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

## FRISKRIVNING

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållande sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.