

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-529 AT

SPREJOVATEĽNÝ TMEL NA KAROSÉRIE BEZ OBSAHU IZOKYANÁTOV

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza		STP - polymér ukončený silánom
Farba (CQP001-1)		čierna, okrová
Mechanizmus vytvrdzovania		vzdušnou vlhkosťou
Hustota	v závislosti od farby	1.3 kg/l
Aplikačná teplota	okolie	5 – 40 °C
Čas tvorby povrchovej kože (CQP019-1)		20 minút ^A
Rýchlosť vytvrdzovania (CQP049-1)		(viď graf)
Zmraštenie (CQP014-1)		3 %
Tvrdosť Shore A (CQP023-1 / ISO 7619-1)		30
Pevnosť v ťahu (CQP036-1 / ISO 527)		1 MPa
Predĺženie pri pretrhnutí (CQP036-1 / ISO 37)		200 %
Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (CQP045-1 / ISO 34)		2 N/mm
Prevádzková teplota (CQP513-1)		-40 – 80 °C
	4 hod.	120 °C
	1 hod.	140 °C
Trvanlivosť (CQP016-1)	kartuša monoporcia	15 mesiacov ^B 12 mesiacov ^B Dátum spotreby je uvedený na výrobku.

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % r. v.^{B)} skladovanie pod +25 °C

POPIS

Sikaflex®-529 AT je striekateľný 1-komponentný tmel na báze polymérnej technológie ukončenej silánom (STP), ktorý vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Používa sa na utesnenie spojov a zvarov ako simulácia originálneho vzhľadu na konštrukciách, najmä pri opravách karosérie vozidla. Má dobrú príľnavosť na väčšine materiálov, ktoré sa bežne používajú v servisoch pri oprave karosérií napr. na prameňoch, náteroch, lakoch, kovoch, farbených plastoch a pod. Po aplikácii zvyšuje odolnosť proti odletujúcim kamienkom a inému poškodeniu povrchu vozidla.

PREDNOSTI PRODUKTU

- napodobuje originálnu štruktúru od prvovýrobcu
- vynikajúce pracovné vlastnosti s malým prestriekaním
- dobrá príľnavosť na mnohých podkladoch
- striekateľný, ale tiež aplikovateľný vo forme húsenky
- nesteká
- pretierateľný náterovým systémom na vodnej báze
- slabý zápach
- dobré akustické a tlmiace vlastnosti
- bez obsahu rozpúšťadiel a izokyanátov
- bez obsahu silikónov a PVC


OBLASŤ POUŽITIA

Sikaflex®-529 AT je navrhnutý na použitie ako sprejovateľný elastický tmel na uzatváranie/tmelenie zvarov a preplátovaných spojov ako aj ochrana proti odletujúcim kamienkom a inému poškodeniu povrchu vozidla pri opravách automobilov po haváriách a pri konštrukcii karosérií.

Pri materiáloch ohrozených tvorbou napätových trhlín je nutné technické posúdenie resp. rada od výrobcu a vopred vykonať skúšky na aktuálnych podkladoch. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

MECHANIZMUS VYTVRDZOVANIA

Sikaflex®-529 AT vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Pri nižšej teplote je obsah vody vo vzduchu nižší a reakcia vytvrdzovania prebieha pomalšie (viď graf 1).



Graf 1: Rýchlosť vytvrdzovania Sikaflex®-529 AT

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Sikaflex®-529 AT je vo všeobecnosti odolný voči vode, morskej vode a riedeným kyselinám a zásadám; krátkodobu je odolný voči pohonným látkam, minerálnym olejom ako aj rastlinným a živočíšnym tukom a olejom; nie je odolný voči organickým kyselinám, alkoholom, koncentrovaným minerálnym kyselinám, žieravinám alebo rozpúšťadlám.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Príprava povrchu

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty a prachu.

Príprava podkladu závisí od špecifickej povahy podkladu a je dôležitá pre trvácnosť spoja. Odporúčania pre prípravu podkladu nájdete v platnej Tabuľke pre prípravu podkladu. Táto tabuľka je vypracovaná na základe skúseností a údaje musia byť vždy vopred overené predbežnými testami so skutočným podkladom.

Aplikácia

Sikaflex®-529 AT sa môže spracovávať pri teplote medzi 5 °C a 40 °C, ale treba vziať do úvahy zmeny v reaktivite a v aplikačných vlastnostiach. Optimálna teplota podkladu a tmelu pri aplikácii je medzi 15 °C a 25 °C. Sikaflex®-529 AT sa môže nanášať ručnou, pneumatickou alebo elektrickou piestovou pištoľou. Na aplikáciu striekaním sa odporúča použiť pištoľ Sika® Spray Gun (na kartuše) alebo Jetflow Gun (na monoporcii).

Zahľadzenie a finálna úprava

Sikaflex®-529 AT sa môže zahľadiť napr. kefou alebo hladítkom. Zahľadzenie a finálna úprava tmelu sa môže urobiť pred vytvorením povrchovej kože. Odporúčame použiť zahľadzovací prípravok Sika® Tooling Agent N. Použitie iného prostriedku treba vopred odskúšať kvôli vhodnosti a kompatibilitě.

Odstránenie

Nevytvrdnutý Sikaflex®-529 AT môže byť odstránený z nástrojov a zariadení prostriedkom Sika® Remover-208 alebo iným vhodným rozpúšťadlom. Po vytvrdnutí ho možno odstrániť už len mechanicky. Ruky a pokožku treba okamžite umyť pomocou utierok Sika® Cleaner-350H alebo vhodným priemyselným prostriedkom na čistenie rúk a vodou. Nepoužívajte na pokožku rozpúšťadlá!

Prelakovanie

Sikaflex®-529 AT môže byť najlepšie prelakovaný pred vytvorením povrchovej kože. Ak sa prelakovanie uskutoční až po vytvorení kože na povrchu tmelu, je možné zlepšiť prínavosť ošetrovaním povrchu spoja pomocou Sika® Aktivator-100 alebo Sika® Aktivator-205 pred prelakovaním. Ak musí lak schnúť v peci (> 80°C), najlepší výsledok sa dosiahne tým, že sa tmel nechá pred prelakovaním úplne vytvrdiť. Všetky nátery/ laky musia byť vopred odskúšané vzhľadom na definované podmienky výrobcu.

POZOR: Pružnosť náterov je obvykle nižšia ako pružnosť tmelov, čo môže spôsobiť praskanie náteru /laku/ v mieste spoja.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov
- Sika Pre-treatment Chart - Tabuľka pre prípravu podkladu pre STP
- Všeobecné usmernenie pre lepenie a tmelenie 1-komponentnými výrobkami Sikaflex®

INFORMÁCIE O BALENÍ

kartuša	290 ml
monoporcia	300 ml

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-529 AT
Verzia 03.01 (05 - 2020), sk_SK
012201205293001000

