

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sikagard®-6470

## STRIEKATEĽNÁ RÝCHLOSCHNÚCA OCHRANA PROTI ODLETUJÚCIM KAMIENKOM

## TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza	Kaučukový roztok	
Farba (CQP001-1)	čierna, šedá	
Mechanizmus vytvrdzovania	schne na vzduchu	
Hustota	1.08 kg/l	
Obsah pevných látok (CQP002-1)	54%	
Aplikačná teplota	15 – 25 °C	
Hrúbka filmu	mokrý	700 µm
	suchý	350 µm
Čas pre možný kontakt s povrchom	45 minút <sup>A</sup>	
Pracovná teplota	-40 – 90 °C	
Trvanlivosť	24 mesiacov <sup>B</sup>	

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % r. v.<sup>B)</sup> skladovanie pri teplote medzi 5 °C a 25 °C

## POPIS

Sikagard®-6470 je odolný, tixotropný, ochranný náter na báze kaučuku s veľmi dobrou odolnosťou proti korózii a zvukovou izoláciou. Je vhodný ako účinná ochrana proti odletujúcim kameňom na karosériu vozidla. Vďaka svojim výborným aplikačným vlastnostiam je pôvodná štruktúra veľmi jednoducho obnovená.

Sikagard®-6470 je najlepšie prelakovateľný náterovými systémami hlavne na vodnej báze. Po vyschnutí ostáva pevný náter chrániaci kovy pred nárazom a koróziou.

## PREDNOSTI PRODUKTU

- jednoduchá aplikácia, nesteká ani neodkvapkáva
- dobrá odolnosť proti oderu a posypovým soľam
- jednoduché obnovenie pôvodnej štruktúry
- výborná zvuková izolácia
- výborná priľnavosť na širokej škále podkladov
- keď vyschne zostáva pružný
- výborné správanie aj pri nízkej teplote
- odolný proti vysokému teplu
- rýchlo schne
- rýchlo prelakovateľný

## OBLASŤ POUŽITIA

Sikagard®-6470 je striekateľný antikorozy ný náter na opravu a ochranu poškodených miest a náterov na vozidle ako sú prahy dverí, podbehy kolies, predné a zadné zástery. Môže sa tiež použiť ako zvuková izolácia napr. na podbehy kolies atď.

Sikagard®-6470 vykazuje veľmi dobré adhézne vlastnosti na rôzne nátery, farby, kovové podklady, kovy a PVC bez ošetrovania podkladovým náterom.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

## CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Sikagard®-6470 je odolný proti vode, morskej vode, soľným roztokom, olejom, kyselinám a zásadám.

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Poradenstvo k špecifickým aplikáciám sa poskytuje na požiadanie.

## SPÔSOB APLIKÁCIE

### Príprava povrchu

Podklady musia byť čisté, suché a bez hrdze, mastnoty a prachu. Čistý kov musí byť ošetrovaný, aby sa zlepšila odolnosť proti korózii (napr. surová oceľ, atď.).

### Aplikácia

Sikagard®-6470 sa môže aplikovať nastriekaním pomocou nízkotlakovej pištole s tlakom cca 3 - 6 bar. Použite Sika® SCP (tlakovú) alebo Sika® UBC (vákuovú) pištoľ na aplikáciu produktu.

Pred aplikáciou treba plechovku cca 40x pretrepať. Susedné plochy pred striekaním zakryte. Aplikujte pri izbovej teplote a striekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na povrch pohybom v tvare mriežky, aby sa vytvoril súvislý náter.

Sikagard®-6470 sa môže aplikovať bez tvorby hmly, odkvapkávania a stekania. Aplikujte produkt pokým nedosiahnete požadovanú hrúbku náteru. Pri potrebe hrubej vrstvy je nutné aplikovať prípravok vo viacerých vrstvách a nechať predchádzajúcu vrstvu dostatočne zaschnúť. Spôsobom nastriekania sa dajú dosiahnuť rôzne štruktúry vzhľadu povrchu. Nestriekajte na časti brzd, motora ani do výfuku.

## Odstránenie

Nevytvrdnutý Sikagard®-6470 môže byť odstránený z nástrojov a zariadení prostriedkom Sika® Remover-208 alebo iným vhodným rozpúšťadlom. Po vytvrnutí ho možno odstrániť už len mechanicky. Ruky a pokožku treba okamžite umyť pomocou utierok Sika® Cleaner-350H alebo vhodným priemyselným prostriedkom na čistenie rúk a vodou. Nepoužívajte na pokožku rozpúšťadlá.

## Prelakovanie

Sikagard®-6470 je prelakovateľný po cca 60 minútach väčšinou bežne používaných náterových systémov (vrátane náterových systémov na vodnej báze). Čakací čas sa môže skrátiť urýchlením schnutia pri teplote max. +60°C. Vzhľadom k širokej škále náterov a lakov treba overiť príľnavosť a kompatibilitu materiálov skúškami vopred.

## ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

## INFORMÁCIE O BALENÍ

Plechovka	1 l
-----------	-----

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

## PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-6470  
Verzia 01.01 (11 - 2019), sk\_SK  
014013024703001000

## Sika Slovensko spol. s r.o.

Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0407  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

