

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaTack® Panel Primer

Пігментована ґрунтовка на основі розчинника для системи SikaTack® Panel

ОСНОВНІ ДАНІ ПРОДУКТУ (ДОДАТКОВІ ЗНАЧЕННЯ ДИВІТЬСЯ В ПАСПОРТІ БЕЗПЕКИ)

Хімічна основа	Епоксидне рішення на основі розчинників	
Колір (CQR001-1)	чорний	
Вміст твердих речовин	32 %	
Температура застосування	5 - 40 °C	
Метод застосування	пензель, фетровий або вспінений аплікатор	
Витрати	залежно від пористості поверхні	50 мл/м ²
Час висихання	≥ 15 °C	10 хвилин
	< 15 °C	30 хвилин
	максимум	8 годин
Термін придатності (CQR016-1)	9 місяців ^A	

CQR = Корпоративна процедура якості

^{A)} зберігати в герметичному контейнері в правильному положенні в сухому місці при T ≤ 25 °C

ОПИС

SikaTack® Panel Primer являє собою ґрунтовку чорного кольору на основі розчинника, яка реагує з вологою і утворює тонкий шар. Цей шар діє як зв'язок між поверхнею та клеями.

SikaTack® Panel Primer спеціально розроблений для підготовки поверхні зклеюваних елементів перед нанесенням клею SikaTack® Panel.

SikaTack® Panel Primer - це частина системи для економічної, прихованої фіксації вентиляваного фасаду. За допомогою SikaTack® Panel system, фасадні панелі невидимо прикріплені до підконструкції.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

SikaTack® Panel Primer використовується для поліпшення адгезії на пористих і металевих поверхнях, таких як алюміній, дерево, кераміка, фіброцемент, природний камінь і HPL.

Цей матеріал підходить тільки для досвідчених професійних користувачів. Для впевненості в адгезії та сумісності матеріалів необхідно виконати випробування з фактичними поверхнями та умовами.

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхні повинні бути чистими, сухими без жиру, олії, пилу та забруднень.

Адгезія на поверхнях може бути покращена шляхом додавання та / або поєднання процесів попередньої підготовки, таких як шліфування, очищення та активація до нанесення ґрунтовки.

Застосування

Потрусіть SikaTack® Panel Primer дуже ретельно, доки кулька в банці не почне вільно переміщуватись. Продовжуйте трусити ще одну хвилину, потім нанесіть тонкий, але суцільний шар пензлем, фетровим або вспіненим аплікатором.

Ідеальні умови і температура поверхні від 15 °C до 25 °C.

SikaTack® Panel Primer має наноситись лише в один прохід. Необхідно дбати про те, щоб таке нанесення забезпечувало достатньо щільне покриття. Витрата і спосіб нанесення залежать від специфіки поверхні. Закривайте банку одразу після кожного використання.

ВАЖЛИВО

SikaTack® Panel Primer полімеризується під дією вологи. Для підтримки якості продукту важлива подвійна герметизація банки внутрішньою пластиковою пробкою відразу після використання. Після завершення операції з попередньої обробки поверхні необхідно закрутити кришку.

Придатний близько місяця після першого відкриття, якщо використовується часто, та два місяці у випадку нечастого використання.

Якщо спостерігається гелеутворення, відділення або значне збільшення в'язкості - не використовуйте таку ґрунтовку.

Ніколи не розбавляйте або змішуйте цей продукт з іншими речовинами.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація в цьому документі пропонується лише для загального керівництва. Консультації щодо конкретних застосувань можна отримати за запитом у технічному відділі Sika Industry.

Копії наступних документів доступні за запитом:

- Паспорт безпеки

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПАКУВАННЯ

Банка	1000 мл
-------	---------

ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРОДУКТУ

Всі технічні дані в даному документі базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючу Карту матеріалу з безпеки, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.